



MAFIX 7 PMMA Az Acrifix 107 alternatívája

Fő jellemzői:

A MAFIX 7 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, közepes viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autópipari illetve elektrotechnikai eszközök ragasztására alkalmas. Nem fuga kitöltő tulajdonságú rövid idő alatt kikeményedő híg oldószeres ragasztó.



Tulajdonságai

Alapja	PMMA akril-polimer az oldószerben
Színe megkötés után	áttetsző
Viszkozitás	FORD 2/100ml 44 ± 2s
Sűrűsége	EN 542 +20°C-ON 1,16 ± 0,2g/cm ³
Felbontás	+20°C, 50%-os relatív páratartalom alkalmazott mennyiség kb. 150ml-es üvegben 30 mp
Funkcionális keménység	30 másodpercig
Maximális száradási idő	16 óra után
Alkalmazása min. hőmérsékleten	min. 5°C

Felhasználási javaslat:

TÉNYLEGES HASZNÁLAT ELŐTT CÉLSZERŰ A RAGASZTÓ ÉS A RAGASZTOTT ANYAG JELLEMZŐIVEL TISZTÁBAN LENNI! Ragasztás előtt győződjön meg róla, hogy a ragasztandó anyag felülete tiszta, portól, zsírtól, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől mentes. A MAFIX 2MCL alkalmas ilyen jellegű tisztításra. A MAFIX PMMA 7 egyoldalú ragasztó, melyet ecsettel kell felvinni a ragasztandó felületre. A ragasztó felvitele után 30 másodpercen belül a ragasztott felületeket össze kell illeszteni és erősen egymáshoz nyomni, mielőtt teljesen megszilárdul. Kb. 16 óra után szárad ki teljesen, de nagyban függ az anyagtól. Annak érdekében, hogy az alkotóelemek teljes egészében egymáshoz ragadjanak ajánljuk, hogy ragasztás előtt tisztítsa meg a ragasztandó felületet ALKAFEN-nel, az egyik oldószer alapú termékünkkel. Az egy használathoz szükséges ragasztó mennyisége a ragasztandó anyag vastagságától függ. Fennállhat annak a veszélye, hogy a ragasztó beszívárog az anyagba. Átlátszó panelek ragasztása esetén a felület egyes részein az oldószer felszívódása miatt elszíneződés alakulhat ki. A végleges kiszáradás és ezzel együtt a megszilárdulás ideje teszteléssel határozható be, mely főleg az

WE ARE PLASTICS!

VALIO-PLASTICS KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG UTCA 49.
TEL.: +36-27-540-060
FAX: +36-27-540-064
E-MAIL: INFO@VALIO-PLASTICS.COM
WEBCÍM: WWW.VALIO-PLASTICS.COM
WWW.FACEBOOK.COM/VALIOPLASTICS



anyagtól, hőmérséklettől, a felhasznált ragasztó mennyiségétől, a levegő páratartalmától, a nyomástól és egyéb hasonló tényezőktől függ. Az összeragasztott egységek ellenállnak a statikus erő egy meghatározott szintjének.

Tisztítás:

MAFIX 2MCL használata javasolt a kívánt felület előkészítésére

Tárolása:

Eredeti csomagolásban, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! 12 hónapig felbontatlan csomagolásban tárolható. Tároláskor a viszkozitás mértéke nő.

Kiszerezés:

600ml, 1200ml alumínium palackban

Figyelmeztetés:

A gyártó garanciát vállal a termékért feltéve, hogy a fent említett leírásoknak eleget téve kerül alkalmazásra, valamint megfelelő módon van tárolva. Amennyiben a terméket más célra kívánja használni, mint amire az megállapítást nyert, feltétlen vizsgálja meg, hogy a ragasztandó anyag felülete eleget tesz-e az alkalmazhatóság feltételeinek. A gyártó nem vállal garanciát a minőségért, ha az nem rendeltetésszerűen van használva. A termék teljes áttekintését megtalálja termékkatalógusunkban. A műszaki osztály munkatársai állnak az Ön rendelkezésére bármely kivételes probléma felmerülése esetén.

WE ARE PLASTICS!

VALIO-PLASTICS KFT.
2120 DUNAKESZI, PALLAG UTCA 49.
TEL.: +36-27-540-060
FAX: +36-27-540-064
E-MAIL: INFO@VALIO-PLASTICS.COM
WEBCÍM: WWW.VALIO-PLASTICS.COM
WWW.FACEBOOK.COM/VALIOPLASTICS