



Valio Foam elérhetőség

Vastagság mm	1120x2440	1560x3050	2050x3050
1		•	•
2		•	•
3	•	•	•
4		•	•
5	•	•	•
6		•	
8	•	•	•
10	•	•	•
15		•	
19		•	

* 15 mm-es és 19 mm-es méretben elérhetőek raktárról, rendelésre nincs gyártás

** A többi méret gyártása megrendelésre történik

Piros

Vastagság mm	1560x3050
3	•
5	•

*Színes változatok elérhetőek raktárról, rendelésre nincs gyártás

Fekete

Vastagság mm	1560x3050
3	•
5	•
10	•

Védőfólia

- PE fólia egyik oldalon standard
- Nincs márkajelzés a fólián
- Digitális jelölés a méretről a hosszanti oldalon

Vastagságtűrés: +/- 10%

Tűréshatárok on-line vágásnál voltak lemerve.

Speciális lehetőségek kérésre:

- További vastagságok kérésre
- Nem szabvány méret is elérhető
- Védő PE fólia mindkét oldalra kérhető, felár +0.20 E/m²
- Vágott lemez elérhető on-line

Fizikai tulajdonságok

Teszt	Vizsgálati módszer	Mértékegységek	Átlageredmény
Fajsúly	Saját	g/cm ³	0.50-.070
Vízfelvétel	ISO 6 2:Method 1	%	0.19
Húzószilárdság	ISO R527	MPa	19.37
Szakadási nyúlás	ISO R527	%	17.89
Hajlítási tényező	ISO 176	GPa	0.903
Ütésállóság (Charpy-féle méréssel)	ISO 179	kJm ⁻²	1.43
Shore D keménység	ISO 868	1-6 mm érték 8-10 mm érték	40-45 45-47
Hőre való vetemedés	ISO 75:Method A ISO 75:Method B	C° C°	57.75 68.4
Lineáris tágulási együttható	Saját	C° ⁻¹	0.498x10.6
Tűzvédelmi osztályozás 3mm és 5 mm	EN 13501-1	osztály	C-s3, d1

Raklapmennyiségek csak teherautós szállítással

Vastagság mm	1220 X 2440	1560 X 3050	2050 X 3050
1	250	250	200
2	250	200	150
3	120	120	100
4	120	100	80
5	100	80	60
6	60	60	60
8	50	50	40
10	40	40	40
15	30	30	
19	25	25	

WE ARE PLASTICS!

VALIO-PLASTICS KFT.

2120 DUNAKESZI, PALLAG UTCA 49.

TEL.: +36-27-540-060

FAX: +36-27-540-064

EMAIL: INFO@VALIO-PLASTICS.COM

WEBCÍM: WWW.VALIO-PLASTICS.COM